

/ Bomarbree XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Referentie / Ref. / Réf.</b>	BOMARBRE XXL-138 Ghiaccio
<b>Afwerking/Finish/Finition</b>	Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
<b>Keuze/Choice/Qualité</b>	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
<b>Water absorptie</b> Water absorption Absorption d'eau			≤4,19%
<b>Buigsterkte</b> Bending strenght Résistance à la réflexion			≥10.50MPa
<b>Breuksterkte</b> Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
<b>Slijtsterkte</b> Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			19,80 cm <sup>3</sup> / 50cm <sup>2</sup>
<b>Vorstweerstand</b> Frost resistance Résistance au gel			<b>Vorstbestendig 2/B</b> Resistant 2/B Résistant 2/B
<b>Vuurbestendigheid</b> Fire resistance Résistance au feu			<b>Bestendig ( A1f1 brandwerend)</b> Resistant Résistant
<b>Anti-slipwaarde</b> Slip resistance Résistance au glissement			Honed R9
<b>Granulometrie</b> Chipsize Granulometrie			1-25mm