

/ Bomarbree XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-172 Grigio Perla Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau			≤2,84%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion			≥9.80MPa
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
Slijtsterkte Abraison resistance Résistance à l'abrasion de surface			19.20 cm ³ / 50cm ²
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu			Bestendig (A1fl brandwerend) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			R9
Granulometrie Chipsize Granulometrie			1-25mm

STONE
Grote Steenweg 1, 9870 Olsene
T +32 9 388 91 11

www.stone.be
info@stone.be